

## HG Kunststoffböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Kunststoffböden
Vor Abrieb schützen	P77
Abrieb überdecken	P77
Regelmäßig reinigen und pflegen	P78
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	P79

0511301210005 2601

Fragen zu unseren Produkten?

**HG.EU**  
Verbraucherservice:  
Tel. +49 (0)6152 6679-600



8 711577 009120 >



# Kunststoff Schutzfilm



Schützen

P77

Schützt gegen Kratzer und Abnutzung  
Verleiht Seidenglanz

1000 ml e

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vor Frost schützen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich.

**EUH208-** Enthält Triisobutylphosphat, Kolophoniumsäuren mit Fumarsäure behandelt, Ester mit Glycerin, Ammoniumsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. enthält: <5% Phosphate, nicht-ionische Tenside; Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,  
1314 CJ Almere, Niederlande,  
Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

# HG Kunststoff Schutzfilm (Produkt 77)

- auch geeignet für Designböden
- verleiht Glanz

**HG Kunststoff Schutzfilm** ist eine einzigartige, sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst strapazierfähigen Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht von Kunststoffböden, zum Beispiel Vinyl, Linoleum, Marmoleum, PVC- und Gießböden, gegen Abnutzung, Kratzer und andere Schäden geschützt. Dieser Schutzfilm maskiert außerdem bereits vorhandene Abnutzungsstellen und erzeugt einen Antirutscheffekt.

## Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss, auch bei neuen Kunststoffböden, vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Gegebenenfalls alte Wachs- und Polymerschichten entfernen. Gegebenenfalls erforderliche Vorbehandlungen entnehmen Sie der HG-Behandlungsmatrix für Kunststoffböden auf der Behälterseite.
2. Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (Siehe die Abbildung auf der Vorderseite dieser Flasche). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies (Küchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden.
3. Behälter vor Gebrauch nicht schütteln, die Flüssigkeit unverdünnt auf den Boden gießen und ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, dünn und gleichmäßig in eine Richtung verteilen.
4. Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 60 Minuten), kann gegebenenfalls eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten angebracht werden.
5. 1-2 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

**Verbrauch:** ± 40 m<sup>2</sup> pro Liter pro Schicht.

**Tipp:** An stark beanspruchten Stellen kann falls erforderlich einfach und schnell eine neue Schutzschicht über die vorhandene aufgetragen werden.

**Achtung:** Falls dieses Produkt auf Klicksystemböden angewendet wird, dann bitte vorher überprüfen, ob die Zwischenschicht aus 100% Kunststoff besteht. Falls dies nicht der Fall ist, bitte dieses Produkt nicht anwenden, da die Zwischenschicht möglicherweise aufquellen kann. Nicht anwenden in feuchten Räumen, wie Badezimmern.

