

Mode d'emploi HG intensificateur de couleur autres pierres naturelles

1. Nettoyer la surface de préférence avec *HG détergent surpuissant pour carrelages (produit n° 20)*, afin qu'elle soit entièrement propre et exempte de poussières, graisse, cire et polish. Éliminer les voiles de ciment et restes de mortier avec *HG effaceur pour voiles de ciment pour carrelages (produit n° 11)* ou *HG effaceur pour voiles de ciment tenaces pour carrelages (produit n° 12)*. Pour le marbre, la pierre de taille belge et autres pierres naturelles calcaires, utiliser *HG effaceur pour voiles de ciment pour pierres naturelles (produit n° 31)*.
2. Laisser la surface sécher pendant 3 jours. 24 heures si le chauffage de sol est allumé. Désactiver le chauffage de sol 12 heures avec le traitement.
3. Pendant le traitement, porter des gants d'entretien ménager.
4. Appliquer *HG intensificateur de couleur* en couche FINE et uniforme en effectuant des mouvements circulaires avec un chiffon propre et non pelucheux. Pour les surfaces plus grandes, appliquer *HG intensificateur de couleur* en couche FINE et uniforme avec un rouleau à peinture en mohair, puis frotter avec un chiffon propre et non pelucheux ou avec une cireuse à basse vitesse dotée d'une peau d'agneau.
5. *HG intensificateur de couleur* pénètre en 5 à 10 minutes max. dans la pierre. Éliminer ensuite le produit superflu avec soin en utilisant un chiffon sec (et éventuellement du white-spirit).
6. En cas de pierre très poreuse, répéter le traitement jusqu'à ce que la pierre n'absorbe plus de produit (renforcement de couleur maximum).
7. Si la pierre doit être brillante, astiquer la surface après 30-40 minutes en utilisant un chiffon non pelucheux, propre et sec ou une cireuse avec un patin blanc non tissé ou avec une cireuse à parquet avec un disque en feutre.
8. Après 4 heures la surface peut être foulée/utilisée. Après 3 jours, elle peut être utilisée normalement.
9. Après utilisation, nettoyer correctement le goulot et le bouchon avant de fermer le flacon, afin qu'il soit facile à ouvrir à la prochaine utilisation.

Consommation:

± 100 m2 par litre, selon la porosité de la pierre naturelle.

Entretien:

- Le sol peut être entretenu avec *HG détergent pour carrelages (produit n° 16)*, *HG détergent éclat pour carrelages (produit n° 17)* ou *HG détergent éclat pour pierres naturelles (produit n° 37)*.
- Éliminer les taches tenaces et/ou les encrassements importants avec de *HG détergent surpuissant pour pierres naturelles (produit n° 40)* ou *HG détergent surpuissant pour carrelages (produit n° 20)*.
- Pour réparer les endommagements (endroits usés à cause du passage) et/ou les rayures, appliquer de *HG intensificateur de couleur pierres naturelles* localement.

Attention:

- Ce produit ne convient pas pour un usage à l'extérieur.
- En ce qui concerne le séchage (et les caractéristiques), le meilleur résultat avec *HG intensificateur de couleur pierres naturelles* est obtenu à une température de 15-25°C et un taux d'humidité relative de 50-80 %. Une aération correcte favorise le séchage. Dans des circonstances défavorables, la durée de séchage nécessaire peut être prolongée.
- Une fois que *HG intensificateur de couleur pierres naturelles* est sec, celui-ci ne peut être éliminé qu'avec de *HG détacheur pour carrelages (produit n° 21)* (rapport de mélange 1 dose pour 3).
- Ne pas appliquer sur des surfaces polies, vernies ou non absorbantes.
- Après ouverture, se conserve ± 1 an dans un flacon correctement fermé.
- Les matériaux absorbants (chiffon par exemple), qui ont été en contact avec ce produit, peuvent s'enflammer spontanément à cause du réchauffement pendant le séchage. Les matériaux utilisés doivent pour cette raison être séchés bien séparément à l'air libre. Vous pouvez également emballer dans un sac étanche à l'air les matériaux utilisés après les avoir entièrement imbibés d'eau et les jeter. Du fait du risque d'enflamment spontané par réchauffement, l'usage de matières spongieuses est fortement déconseillé.

Mesures de précaution:

- Les chiffons utilisés pour l'application peuvent prendre feu spontanément à cause de l'accumulation d'émanations: il faudra les étaler pour les faire sécher.
- Ne pas exposer aux flammes ou à la chaleur.
- Ne pas manger ni boire pendant l'utilisation.
- La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777
- La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

Producten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU

Consumentenservice:
Service consommateurs:
09/277.93.99

HG International b.v.,
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,
Pays-Bas, Tel.: +31 36 54 94 700

449 BEFR 2201

HG Tient ses promesses.