

HG ochranný film s leskem pro parketové podlahy (p.e. polish) (HG výrobek 51)

HG "ochranný film s leskem pro parketové podlahy" (p.e. polish) je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je lakovaná vrstva dřevěné (plovoucí) podlahy chráněna proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být i v případě nové plovoucí podlahy naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidla a polymerové vrstvy. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matice pro parketové podlahy na boční straně láhve.
- 2) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
- 3) Nalijte neředěný přípravek na podlahu a naneste ho ve směru vláken dřeva leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.
- 4) Jakmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 5) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Údržba:** Na čištění podlahy ošetřené tímto ochranným filmem použijte HG "čistič s leskem pro parketové podlahy" (čistič s leskem) (HG výrobek 53), viz také HG uživatelská matice pro parketové podlahy na boční straně této láhve. **Tip:** Tento výrobek je rovněž ve variantě mat. Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebení, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto případě nejprve očistíte přípravkem HG "čistič pro parketové podlahy" (speciální čistič) (HG výrobek 54). **Pozor:** U nových vrstev laku počkejte cca 7 dnů, než aplikujete tento prostředek. Tento ochranný film lze bez problémů použít i na podlahy, které nejsou po položení zcela nalakované, jako lamelové podlahy nebo dýhované podlahy. Pokud se u těchto podlah skládají použité materiály pod horní vrstvou ze složených materiálů (jako MDF nebo HDF), použití tohoto přípravku nedoporučujeme. Ve spojích totiž může způsobit nabobtnání složených materiálů.

HG ochranný film s leskem na parketové podlahy (p.e. polish) (HG výrobek 51)

HG "ochranný film s leskem na parketové podlahy" (p.e. polish) je tekutá polymérová emulze s velmi jednoduchým způsobem nanášení, která po vysušení vytvoří lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude lakovaná vrstva parkiet chráněna před opotřebením, škrabancami a jinými poškozeními. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť aj pri nových parketách úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: pozrite si aj HG uživatelskú maticu na parketové podlahy na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pre správne naniesenie prostriedku použijte postup pre naniesenie (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použijte čistú, nie chlpatú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlažky.
- 3) Nalejte nezriedenú tekutinu na dlažku a rozotrite ju bez toho, aby ste vyvíjali tlak na mop alebo na metlu, v smere vláken drevokresby.
- 4) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
- 5) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlažke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotřeba: ± 40 m² z litra na 1 vrstvu. **Údržba:** Na čistenie podlahy, ošetrenej týmto ochranným filmom použijte HG "čistič s leskom na parketové podlahy" (čistič s leskom) (HG výrobek 53), Pozrite si aj HG uživatelskú maticu na parketové podlahy na bočnej strane tejto fľaše. **Tip:** Tento produkt je dostupný aj v matnom prevedení. Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanosený film. Podklad v takých prípadoch najprv vyčistíte pomocou HG "čistič na parketové podlahy" (p.e. polish) (HG výrobek 54). **Upozornenie:** Pri nových lakovaných vrstvách počkajte asi 7 dní a potom naneste tento produkt. Tento ochranný film sa môže bez problémov použiť aj na podlahy, ktoré po položení nie sú úplne zbavené laku, ako sú napríklad lamelové parkety alebo dýhové parkety. Ak však pri takýchto podlahách použité materiály pod vrchnou vrstvou pozostávajú zo zložených materiálov (ako je MDF alebo HDF), neodporúčame použitie tohto produktu. Môže to spôsobiť, konkrétne v spojoch, napučanie zložených materiálov. Pre tento druh podláh použijte laminátové produkty HG.