

HG tabella relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres

Trattamento	Piastrelle porose	Piastrelle non porose	Piastrelle smaltate
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	P11 P12	P11 P12	P11
Aplicare la protezione di base/ eliminare la porosità	P13	-	-
Proteggere la superficie dalla penetrazione di sporco e dall'usura	P14	P14	-
Pulizia regolare	P17	P16 P17	P17
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P20	P20	P20
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21	P21	P21



0510101210008 2601

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

8 711577 003210 >



pavimenti

Rimuovi velature di colla cementizia su piastrelle



Rimuovere

P11

Efficace e sicuro per i pavimenti
Più forza alle giunture e alle fughe

1000 ml e

Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

contiene fra l'altro: tensoattivi non ionici profumi	< 5%
--	------

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	

Verifica le disposizioni del tuo comune.
Svuota l'imballaggio dal suo contenuto
prima di conferirlo in raccolta.

PERICOLO H302- Nocivo se ingerito. H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102- Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280- Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. P301+P330+P331- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca, NON provocare il vomito. P303+P361+P353- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501- Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: Acido fosforico EINECS 231-633-2, Acido ossalico EINECS 205-634-3, Istridecanolo etossilato EINECS 931-137-2. HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CT71-H9PF-600N-0XPM

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG rimuovi velature di colla cementizia su piastrelle (prodotto 11)

• rinforza le fughe

HG rimuovi velature di colla cementizia su piastrelle rimuove le velature di colla cementizia e ruggine da, tra gli altri, tutti i tipi di piastrelle ceramiche, in gres e in pietra naturale non a base calcarea porose e non porose, quali la pietra norvegese, il granito e la quarzite. Questo prodotto presenta la caratteristica unica di sciogliere la colla cementizia dalla superficie della piastrella ma non quella presente nelle fughe. Il prodotto è adatto anche per la rimozione di macchie di ruggine. Indicato per interni ed esterni.

Istruzioni per l'uso:

Per le piastrelle levigate e smaltate: Diluire mezzo litro di prodotto in 5 litri d'acqua.

Per le piastrelle non smaltate, con smaltatura grezza e in pietra naturale non calcarea: Diluire un litro di prodotto in 4 litri d'acqua.

1. Bagnare preventivamente la superficie con acqua pulita, quindi applicare la soluzione in quantità abbondante con l'ausilio di un panno o un mocio. Non trattare più di 10-15 m² per volta.
2. Quindi passare bene la superficie con uno spazzolone o una scopa rigida.
3. Lasciare agire per 15-20 minuti mantenendo bagnato il pavimento con la soluzione di questo prodotto.
4. Quindi passare bene la superficie trattata e rimuovere la soluzione con un panno, sciacquandolo regolarmente in acqua e strizzandolo.
5. Quindi passare bene il pavimento altre 2-3 volte con acqua pulita. Se necessario ripetere il trattamento localmente.

Resa: ± 20-50 m² in base al grado di diluizione e all'aderenza delle velature di colla cementizia.

Attenzione:

Non utilizzare su pietre naturali a base calcarea come marmo, travertino, granito belga, vari tipi di ardesia e piastrelle/pavimenti in calcestruzzo. **Attenzione!** Prima dell'uso è sempre necessario testare la sensibilità agli acidi della pietra trattando una piccola parte con il prodotto (la pietra a base calcarea viene danneggiata o intaccata dal prodotto). L'applicazione di questo prodotto può rendere leggermente più chiaro il colore delle fughe.

In caso di sporco molto ostinato: Utilizzare il prodotto non diluito oppure impiegare **HG rimuovi cemento da piastrelle** (prodotto 12), si veda anche la tabella HG relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres sul lato di questa confezione.

Per rimuovere residui di colla cementizia su superfici a base calcarea utilizzare **HG rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale e marmo** (prodotto 31), si veda a tale proposito la linea pietra naturale di HG.