

## **HG lamināta, vinila un PVC grīdu aizsargslānis (produkts 70)**

- plešķir spīdumu
- aizsāgā pret nodilumu, skrāpējumiem un cītiem bojājumiem

**HG lamināta, vinila un PVC virsmu aizsargslānis** ir šķidra polimēru emulsija, ko ir ļoti viegli uzklāt un kas pēc izžūšanas atstāj spīdīgu, plānu, bet īpaši spēcīgu aizsargpārklājumu. Tā aizsāgā grīdas seguma augšējo slāni pret nodilumu, skrāpējumiem un cītiem bojājumiem. Šis produkts arī maskē esošos nolietotos laukumus un nodrošina pretslīdes efektu.

### **Lietošanas norādes:**

1. Virsmai, arī jaunai grīdai, jābūt pilnīgi tīrai un bez taukiem un putekļiem. Nonemiet visus esošos vaska un polimēru pārklājumus. Nepieciešamās procedūras skatiet HG apstrādes matricā Šīs pudeles sānos.
2. Vienmērīgi uzklāšanai vēlams uzklāt ar vaskotāju (skatiet attēlu Šīs pudeles priekšpusē). Var izmantot arī bezplūksnu, tīru (tējas) dvieli, kas aptīts ap slotiņu.
3. Nelielu daudzumu neatšķaidītā šķidruma uzlejet uz grīdas un plānā kārtā vienmērīgi izklājiet vienā virzienā, nespiežot vaska aplikatoru vai slotiņu. Neaplot un nepulē!
4. Kad produkts ir nožuvis (apmēram pēc 60 minūtēm), uz pirmās kārtas šķērsām var uzklāt otru kārtu.
5. Pa grīdu var staigāt apmēram 1 līdz 2 stundas pēc pēdējās apstrādes, un tā būs pilnībā sacietējusi pēc 3 dienām.

**Lietošana:**  $\pm 60 \text{ m}^2$  litrs uz slāni.

**Uzmanību!** Šo produktu drīkst lietot tikai uz grīdām ar pilnībā salīmētām šuvēm.

## **HG laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksnis (produkts 70)**

- suteikia blīzgesj
- saugo nuo dēvējmosi, ībrēzīmu ir kitu paželdīmu

**HG laminato, vinilo ir PVC apsauginis sluoksnis** yra skysta polimerinē emulsija, kuriā labai lengva tepti ir kuri išdžīvusi palieka blīzgi, plonā, bet labai stipriā apsaugīnē dangā. Tas apsaugo viršutinā grīdu dangos sluoksnī nuo nusidēvējīmo, ībrēzīmu ir kitu paželdīmu. Šis produktas taip pat paslepija susidēvējusias vietas ir sumazīna slydimā.

### **Naudojimo nurodymai:**

1. Grīdu paviršius, taip pat ir naujų grīdu, turi būti visiškai švarūs, be riebalų ir dulkių. Pašalinkite vaško ir polimero dangos sluoksnī, jei reikia. Jei reikia papildomo apdrojimo: žiūrēkite ant buteliuko šono pateiktą HG valymo lentelę.
2. Apsaugīnē dangā geriausia tepti su vaško aplikatoriumi, kad užteptumēte lygiai (žr. paveikslēj buteliuko priekyje). Taip pat galima naudoti švariā (arbatos indū) pašluostē be pūķu, apvyniotā apie valytuvā su gumos sluoksniu.
3. Užpilkite nedidelj kiekj neskiesto skysčio ant grīdu, paskleiskite jā plonai ir tolygiai viena kryptimi, nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvu. Nesukite ir nepoliruokite!
4. Gaminui išdžīvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima kryžmai užtepti antrā.
5. Praējus maždaug 1–2 valandoms nuo paskutinio sluoksnio tepimo, ant grīdu galima vaikščioti; gaminys visiškai sukietēja po 3 parų.

**Naudojimas:** Apie  $60 \text{ m}^2$  vienam litrui.

**Dēmeslo:** Šį produktą galima naudoti tik ant grīdu su sandariai sukljuotomis siūlēmis..