

HG Elimina Cemento (capa gruesa) (HG producto 12)

HG "Elimina Cemento" (capa gruesa) elimina los restos persistentes de cemento y mortero de, entre otros, todo tipo de baldosas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no calcárea, como granito, pizarra noruega y cuarcita.

Modo de empleo:

1) Disuelva medio litro en 5 litros de agua. Si existen muchos restos de cemento o mortero, se puede realizar una solución más concentrada mezclando hasta 1 litro con 4 litros de agua. 2) Humedezca la superficie previamente con agua limpia y aplique la disolución con ayuda de una bayeta o fregona. 3) A continuación, friegue bien la superficie, con una mopa o con un cepillo. Deje actuar unos minutos y, a continuación, friegue bien una vez más. 4) Despues retire la solución de la superficie con una bayeta o fregona, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. 5) A continuación, friegue el suelo de nuevo con la fregona dos o tres veces con agua limpia. Repetir el tratamiento si fuera necesario.

Consumo: ± 20 a 40 m²

Atención: No debe utilizarse en piedra natural de tipo calcáreo como mármol, travertino, piedra azul belga, distintos tipos de pizarra, ni baldosas o suelos de hormigón.

Atención! Existen imitaciones de granito y otros tipos de piedra natural resistentes a los ácidos, a las que sí afectan los ácidos, por lo que estas imitaciones no pueden tratarse con este producto. Por ello, antes de su utilización, aplique el producto en una pequeña superficie de la piedra para comprobar su reacción al ácido (la piedra natural calcárea resultará dañada o afectada al utilizar este producto).

Para evitar la posible oxidación de piezas de acero inoxidable, por ejemplo en la cocina o el baño, cúbralas antes de la aplicación con plástico protector. Durante la utilización y después de ella, se debe ventilar bien la habitación y el acero inoxidable debe limpiarse con agua jabonosa. La utilización de este producto puede alterar ligeramente el color de determinados tipos de baldosas cerámicas. Por ello, haga siempre una prueba en una pequeña superficie que no quede a la vista, para comprobar si afecta al color. No debe mezclarse con productos que contengan cloro activo. La aplicación de este producto puede aclarar ligeramente el color de las juntas. Para la eliminación de restos de cemento en superficies calcáreas, utilice HG "Elimina Cemento y Cal" (HG producto 31), consulte para ello la gama para piedra natural de HG.

HG Removedor de Cimento (espessura grossa) (HG producto 12)

HG "Removedor de Cimento" (espessura grossa) remove camadas de cimento incrustadas e restos de argamassa, de entre outros, todos os tipos de azulejos porosos e não porosos, de ladrilhos e de pedras naturais não calcárias, como a ardósia norueguesa, o granito e o quartzo.

Instruções de utilização:

1) Dilua meio litro em 5 litros de água. No caso de restos de cimento ou argamassa mais persistentes, poderá, se desejar, fazer uma solução mais forte, até ao máximo de 1 litro de produto para 4 litros de água. 2) Primeiro, molhe a superficie com água limpia e, a seguir, aplique a solução utilizando uma esfregona ou esfregão. 3) A seguir, estregue bem a superficie com uma escova de esfregar ou escova. Deixe o produto actuar durante alguns minutos e volte a esfregar bem mais uma vez. 4) A seguir, remova a solução da superficie utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente em água. 5) Depois, passe a superficie 2 a 3 vezes com o esfregão com água limpia. Se necessário, volte a repetir o processo anteriormente especificado.

Quantidade de aplicação: ± 20-40 m².

Atenção: Não utilizar em pedras naturais calcárias como o mármore, travertino, pedra (dura) azul, diferentes tipos de ardósia e superfícies/azulejos de betão.

Atenção! Existem imitações de granito e de outros tipos de pedra natural não sensíveis a ácido que, no entanto, são sensíveis ao ácido e que portanto não são adequados para o tratamento com este produto! Portanto, faça sempre um teste à sensibilidade ácida da pedra, aplicando este produto numa superficie pequena (pedra natural calcária será danificada ou afetada por este produto).

Para evitar a possível oxidación de quaisquer componentes de aço rvs (aço inoxidável), por exemplo na cozinha ou na casa de banho, deve tapa-las com plástico vedante. Durante e após o tratamento, deverá ventilar bem a área em causa e depois do tratamento deve limpar o aço inoxidável minuciosamente com água com sabão. Certos azulejos cerâmicos podem descolorir ligeiramente ao utilizar este producto. Por essa razão, aconselhamos que faça um teste numa parte pouco visível para verificar se tal descoloração ocorre. Não misturar com produtos à base de cloro activo. A aplicação deste producto poderá clarear ligeiramente a cor das juntas. Para a remoção de restos de cimento de superfícies calcárias utilize HG "Elimina Cimento e Cal" (HG producto 31). Para tal, veja a gama HG para pedras naturais.