

# HG impregnat ochronny (produkt 13)

• chroni przed zabrudzeniami i osadami z tłuszczu

**HG impregnat ochronny** - to podstawowe zabezpieczenie nowych, porowatych, nasiąkliwych, nieszkliwionych, nieglazurowanych płytek, klinkieru, kostki brukowej i płyt chodnikowych. Ten unikalny produkt zapobiega wnikaniu brudu, wilgoci oraz tłustych plam bez zmiany parametrów zabezpieczanych płytek. Nie zawiera silikonu. Szybko schnie. Może być stosowany na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

## Sposób użycia:

1. Zabezpieczana powierzchnia powinna być czysta, pozbawiona tłuszczu i kurzu. W przypadku konieczności użycia jakiegoś środka czyszczącego, zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.
2. Zaprawa klejowa i spoiny(fugi) nowej podłogi muszą być całkowicie suche i utwardzone. Okres ich schnięcia wynosi około 4-6 tygodni.
3. Użytkowane już wcześniej podłogi po oczyszczeniu (intensywnym myciu) powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 aż do 7 dni w przypadku mocno porowatych, nasiąkliwych płytek. Jeśli pod płytkami zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe, to jego włączenie może skrócić czas schnięcia płytek do 24 godzin. Należy jednak pamiętać, aby wyłączyć ogrzewanie na co najmniej 12 godzin przed zabiegiem impregnacji.
4. Nierozcieńczony impregnat należy nanosić przy pomocy wałka malarskiego równomiernie w jednym kierunku.
5. Jeśli po 10 minutach po aplikacji impregnatu okaże się, że w niektórych miejscach impregnat nadal znajduje się na powierzchni (nie został wchłonięty) wtedy należy go od razu usunąć przy pomocy suchej, gładkiej, nie włochatej ściereczki.
6. W przypadku mocno porowatych płytek zaleca się powtórzenie zabiegu impregnacji po upływie minimum 1 godziny od pierwszego zabiegu.
7. Po upływie ok.4 godzin od ostatniego zabiegu po podłodze można chodzić, a po upływie 12 godzin od ostatniego zabiegu podłoga jest w pełni chroniona.

## Wydajność:

Mocno porowate/nasiąkliwe płytki:  $\pm 10-20 \text{ m}^2$  z 1 litra impregnatu

Lekko porowate/nasiąkliwe płytki:  $\pm 20-40 \text{ m}^2$  z 1 litra impregnatu

## Pielęgnacja powierzchni:

Zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG do płytek ceramicznych umieszczoną na boku opakowania.

## Uwaga:

Preparat może być stosowany na uprzednio zabezpieczanych innymi impregnatami powierzchniach. Zaleca się jednak wypróbować go na małej, niewidocznej powierzchni. Pozwoli to określić ilość impregnatu jaką należy nanieść, a tym samym ustrzec przed koniecznością usuwania nadmiaru impregnatu z zabezpieczanej powierzchni. Dla szybszego schnięcia impregnowanej powierzchni zaleca się zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.