

## HG impregnačná ochrana na dlažbu (výrobek 13)

- chráni proti nečistotám a mastným skvrnám

**HG impregnačná ochrana na dlažbu** je speciálny prípravny prostriedok na (nové) neglazované kachličky a dlaždice. Tento jedinečný výrobek zamezuje vsakovaniu a zabráňuje tak pronikaniu nečistoty a (mastných) skvrn, aniž by došlo k porušeniu pôvodných vlastností kachličky nebo uzavreniu podlahy. Tento prípravek neobsahuje silikóny, rýchle schne a je vhodný na všechny druhy poréznych i málo poréznych kachličiek a dlaždičiek. Pro vnitřní i venkovní použití.

### Návod k použití:

1. Podklad musí byť naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu.
2. Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí byť zcela vytvrdené a suché. Většinou je potrebná dĺžka schnutia 4–6 týždňov.
3. Stávajúci podlahy musí byť po čistení rádně suché, k rádnemu oschnutiu jsou potřeba minimálně 3 dny. Vysoko porézní dlaždice jako terracotta potřebují více času, aby se zbavily vody. U tohoto druhu dlaždiček doporučujeme počkat minimálně 1 týden. Pokud je v podlaží zapnutá podlahová topení, stačí délka schnutia 24 hod. Podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin pred ošetrením tímto přípravkem.
4. Naneste pokud možno válečkem neředěný přípravek rovnoramenně a jedním směrem.
5. Pokud se 10 minut po nanesení přípravku jeví, že je na některých místech na dlaždiči ještě přípravek nevsáknutý, je nutné ho odstranit suchým hadíkem, který nezanechává vlas.
6. U vysoko poréznych dlaždiček doporučujeme nanést druhou vrstvu. Druhou vrstvu je možné nanést přibližně 1 hodinu po nanesení první vrstvy.
7. Přibližně 3 hodiny po posledním ošetrení je možné opět po podlaží běžně chodit a 12 hodin po posledním ošetrení je podlaha zcela chráněna.

**Spotreba:** Vysoko porézní dlaždice: ± 10–20 m<sup>2</sup> pri jednom ošetrení. Málo porézní dlaždice: ± 20–40 m<sup>2</sup> pri jednom ošetrení.

**Pozor:** U stávajúcich podlah, ktoré je nutné ošetriť, se môže výrobek použiť, je však potreba proviesť zkoušku na kousku materiálu. Touto zkouškou je možné určiť, jaké množstvo prípravku je nutné naniesť, aby sa nepoužilo preliš mnoho prípravku, ktorý sa pozdĺži musí odstranit. Pro urychlenie schnutia doporučujeme priečne použiť prípravku rádné vetrat.

## HG impregnačná ochrana na dlažbu (výrobok 13)

- chráni pred nečistotami a mastnými škvrnami

**HG impregnačná ochrana na dlažbu** je špeciálny prípravny prostriedok na (nové) neglazúrované dlaždice alebo obkladačky. Tento jedinečný výrobok zamedzi účinku nasávania a pomáha takto predchádzať prieniku nečistoty a (mastných) škvrn bez porušenia pôvodného charakteru dlaždiček alebo podlahy. Tento produkt neobsahuje žiadne silikóny, rýchlo schne a je vhodný na všetky druhy poréznych aj málo poréznych dlaždiček a obkladačiek. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

### Návod na použitie:

1. Podklad musí byť úplne čistý, odmästený a bez prachu.
2. Lepidlo/malta a škáry nových podlôh musia byť úplne vytvrdené a suché. Preto je potrebné nechať vyschnúť 4–6 týždňov.
3. Podlahy musia byť po vyčistení dobre vyschnuté, preto ich nechajte schnúť minimálne 3 dni. Veľmi porézne dlaždičky, ako je terakota, však potrebujú viac času, aby sa úplne zbavili vody. Pri tomto druhu dlaždiček doporučame nechať schnúť minimálne 1 týždeň. Ak je však v podlahe zapnuté podlahové kúrenie, na vysušenie stačí 24 hodín. Podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produkтом aspoň 12 hodín vypnute.
4. Naneste nezriedenú tekutinu, uprednostňuje sa pomocou valčeka na natieranie, rovnomerne a jedným smerom.
5. Pokiaľ sa do 10 minút po nanesení ukáže, že na niektorých miestach sa výrobok ešte nachádza na dlaždičkach, ktorý sa ešte nevsiahol, je nutné ho odstrániť suchou handrou, ktorá nezanecháva vlákna.
6. V prípade veľmi poréznych dlaždičiek sa odporúča aj druhé ošetrenie. Asi 1 hodinu po prvom ošetrení sa môže pripať naniesť druhá vrstva prostriedku.
7. Približne po 3 hodinách od posledného ošetrenia sa po podlahe môže začať opäť bežne chodiť a po 12 hodinach od posledného ošetrenia je podlaha úplne chránená.

**Spotreba:** Vysoko porézne dlaždice: ± 10–20 m<sup>2</sup> na jeden cyklus ošetrenia. Málo porézne dlaždice: ± 20–40 m<sup>2</sup> na jeden cyklus ošetrenia.

**Upozornenie:** Na podlahy, ktoré už raz boli ošetrované týmto prostriedkom, sa tento výrobok môže použiť, ale doporučame ešte predtým vykonať test. Tako sa dá určiť, aké množstvo produktu je potrebné naniesť, aby ste sa vyhli aplikovaniu príliš veľkého množstva. Toto nadmerné množstvo prostriedku sa musí následne odstrániť. Na urýchlenie schnutia doporučame pri použití prípravku intenzívne vetrat.