

HG impregnáló védőréteg járólapra (termék 13)

• véd a szennyeződésektől és zsírfoltoktól

A HG impregnáló védőréteg járólapra speciális alapkezelés az (új) fényszennyezett padlólapok vagy burkolólapok számára. Ez az egyedülálló termék megszünteti a szivó hatást, és megakadályozza a szennyeződés beívódását és a (zsír) foltok kialakulását anélkül, hogy rotaná a burkolólapok eredeti jellegét, vagy eltömitené a padló felületét. A termék nem tartalmaz szilikon, gyorsan szárad, és minden fajta porózus vagy kevésbé porózus járó- és burkolólaphoz használható. Mind beltéren, mind kültéren alkalmazható.

- Használati utasítás:
1. Az alapfelületnek teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie.
 2. Az új padló ragasztójának/habarcának és fugáinak teljesen szilárdnak és száraznak kell lenniük. Ehhez általában 4-6 hét száradási idő szükséges.
 3. A nem új padlókat a tisztítás után teljesen meg kell szárítani, ehhez legalább 3 napnyi idő szükséges. A nagyon porózus burkolólapok azonban, például a terra cotta, ennél több időt igényelhetnek a teljes kiszáradáshoz. Ezeknél a fajta burkolólapoknál azt ajánljuk, hogy legalább 1 hét időt hagyjon. Ha azonban a padló padlófűtéssel rendelkezik, amely be is van kapcsolva, akkor 24 órásszáradási idő is elegendő. A padlófűtést legalább 12 órával a termékkel történő kezelés előtt ki kell kapcsolni.
 4. A folyadékok hígítatlanul, lehetőleg festékhenger segítségével, egyenletesen és egy irányban haladva vigye fel a felületre.
 5. Amennyiben a felvitelt követően 10 perccel azt tapasztalja, hogy néhány helyen még a burkolólapok felületén maradt a termék, tehát nem szívódott be, akkor azonnal, száraz és nem bohyosodó ronggyal távolítsa el.
 6. Nagyon porózus burkolólapok esetében egy második kezelés is ajánlatos. Az első kezelés után körülbelül 1 órával lehet felvinni ezt az esetleges második réteget.
 7. Az utolsó kezelés után körülbelül 3 órával a padlóra már rá lehet lépni, az utolsó kezelés után 12 órával pedig a padló már teljes védelem alatt áll.

Kiadósság:
erősen porózus padlólapok: ± 10-20 m² kezelésenként.
Kevésbé porózus padlólapok: ± 20-40 m² kezelésenként

Figyelem:
Nem új padlóknál, amelyek korábban esetleg már átestek kezelésen, szintén lehet használni ezt a szert, de azt ajánljuk, először kis felületen tegyen próbát. Ezzel tudja meghatározni, milyen mennyiségű terméket kell felvinni a felületre; így megelőzheti, hogy túl sokat vigyen fel belőle, és később bajlódnia kelljen a felesleges anyag eltávolításával. A termékkel történő munka során ajánlatos alaposan szellőztetni, hogy ezzel is meggyorsítsa a száradást.



HG Obj. číslo výrobku:
391100127
0539103210027 2602

Products and tips? See:
HG.EU



Impregnační ochrana na dlažbu Impregnačná ochrana na dlažbu Impregnáló védőréteg járólapra

Ochrana | Védelem

P13

Chrání před mastnotou a nečistotami
Chrání pred mastnotou a nečistotami
Nedvesség-, szenny- és zsírtaszító

1000 ml e

podlahy
padló

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. 2,08% směsi se skládá z látky (látek) neznámé toxicity.

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777
Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

Upozornenie: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. 2,08% zmesi sa skladá zo zložky(zložiek), ktorých toxicita nie je známa.

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 (0)36 54 94 777
Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

Figyelem: A palack felállítású szállítandó és tárolandó. Fagytilt óvjuk. A keverék 2,08 százalékból ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalon

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban.
Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).

obsahuje / tartalmaz:
konzervatívni prostriedek: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone konzervatívne činidló: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone Tartósítószer: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

EUH208- Obsahuje Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. **P101**- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102**- Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH208- Obsahuje Metylizotiazolinón. Může vyvolat alergickú reakciu. **P101**- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102**- Uchovávať mimo dosahu detí.

EUH208- Metil-izotiazolinon-t tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki. **P101**- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102**- Gyermekektől elzárva tartandó.

Made in The Netherlands by HG International b.v., P.O. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 166, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831
Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012

HG impregnační ochrana na dlažbu (výrobek 13)

• chrání proti nečistotám a mastným skvrnám

HG impregnační ochrana na dlažbu je speciální přípravný prostředek na (nové) neglazované kachličky a dlaždice. Tento jedinečný výrobek zamezuje vsakování a zabraňuje tak pronikání nečistoty a (mastných) skvrn, aniž by došlo k porušení původních vlastností kachličky nebo uzavření podlahy. Tento přípravek neobsahuje silikony, rychle schne a je vhodný na všechny druhy poréznych i málo poréznych kachlíček a dlaždic. Pro vnitřní i venkovní použití.

Návod k použití:

1. Podklad musí být naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu.
2. Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrdlé a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
3. Stávající podlahy musí být po čištění řádně suché, k řádnému oschnutí jsou potřeba minimálně 3 dny. Vysoce porézní dlaždice jako terracotta potřebují více času, aby se zbavily vody. U tohoto druhu dlaždic doporučujeme počkat minimálně 1 týden. Pokud je v podlaže zapnuto podlahové topení, stačí délka schnutí 24 hod. Podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením tímto přípravkem.
4. Naneste pokud možno válečkem neředěný přípravek rovnoměrně a jedním směrem.
5. Pokud se 10 minut po nanesení přípravku jeví, že je na některých místech na dlaždici ještě přípravek nevsáknutý, je nutné ho odstranit suchým hadříkem, který nezanechává vlas.
6. U vysoce poréznych dlaždic doporučujeme nanést druhou vrstvu. Druhou vrstvu je možné nanést přibližně 1 hodinu po nanesení první vrstvy.
7. Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné opět po podlaže běžně chodit a 12 hodin po posledním ošetření je podlaha zcela chráněna.

Spotřeba: Vysoce porézní dlaždice: $\pm 10\text{--}20\text{ m}^2$ při jednom ošetření. Málo porézní dlaždice: $\pm 20\text{--}40\text{ m}^2$ při jednom ošetření.

Pozor: U stávajících podlah, které je nutné ošetřit, se může výrobek použít, je však potřeba provést zkoušku na kousku materiálu. Touto zkouškou je možné určit, jaké množství přípravku je nutné nanést, aby se nepoužilo příliš mnoho přípravku, který se později musí odstranit. Pro urychlení schnutí doporučujeme při použití přípravku řádně větrat.

HG impregnačná ochrana na dlažbu (výrobek 13)

• chrání pred nečistotami a mastnými škvrnami

HG impregnačná ochrana na dlažbu je špeciálny prípravný prostriedok na (nové) neglazúrované dlaždice alebo obkladačky. Tento jedinečný výrobok zamedzí účinku nasávania a pomáha takto predchádzať prieniku nečistoty a (mastných) škvrn bez porušenia pôvodného charakteru dlaždice alebo podlahy. Tento produkt neobsahuje žiadne silikóny, rýchlo schne a je vhodný na všetky druhy poréznych aj málo poréznych dlaždíc a obkladačiek. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu.
2. Lepidlo/malta a škáry nových podláh musia byť úplne vytvrdnuté a suché. Preto je potrebné nechať vyschnúť 4 – 6 týždňov.
3. Podlahy musia byť po vyčistení dobre vyschnuté, preto ich nechajte schnúť minimálne 3 dni. Veľmi porézne dlaždice, ako je terakota, však potrebujú viac času, aby sa úplne zbavili vody. Pri tomto druhu dlaždíc odporúčame nechať schnúť minimálne 1 týždeň. Ak je však v podlahe zapnuté podlahové kúrenie, na vysušenie stačí 24 hodín. Podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produktom aspoň 12 hodín vypnuté.
4. Naneste niezriedenú tekutinu, uprednostňuje sa pomocou valčeka na natieranie, rovnomerne a jedným smerom.
5. Pokiaľ sa do 10 minút po nanesení ukáže, že na niektorých miestach sa výrobok ešte nachádza na dlaždiciach, ktorý sa ešte nevsiakol, je nutné ho odstrániť suchou handrou, ktorá nezanecháva vlákna.
6. V prípade veľmi poréznych dlaždíc sa odporúča aj druhé ošetrenie. Asi 1 hodinu po prvom ošetrení sa môže prípadne naniesť druhá vrstva prostriedku.
7. Přibližně po 3 hodinách od posledního ošetření sa po podlahe môže začať opäť bežne chodiť a po 12 hodinách od posledného ošetrenia je podlaha úplne chránená.

Spotřeba: Vysoko porézne dlaždice: $\pm 10\text{--}20\text{ m}^2$ na jeden cyklus ošetrenia. Málo porézne dlaždice: $\pm 20\text{--}40\text{ m}^2$ na jeden cyklus ošetrenia.

Upozornenie: Na podlahy, ktoré už raz boli ošetrované týmto prostriedkom, sa tento výrobok môže použiť, ale odporúčame ešte predtým vykonať test. Takto sa dá určiť, aké množstvo produktu je potrebné naniesť, aby ste sa vyhli aplikovaniu príliš veľkého množstva. Toto nadmerné množstvo prostriedku sa musí následne odstrániť. Na urychlenie schnutia odporúčame pri použití prípravku intenzívne vetrať.

