

HG védőréteg márványra és terméskőre (termék 33)

- ragyogóvá teszi a felületet
- óvja a fedő lakkot a kopástól és károsodástól

A HG védőréteg márványra és terméskőre nagyon egyszerűen felvihető, folyékony polimer-emulzió, amely a száradás után fényes és lehetővé teszi, de rendkívül erős védőréteget képez. Ezáltal a terméskő felső rétege védelmet kap a kopás, sérülés, valamint a savak, például üdítőital és bor által okozott kikezdés ellen. A védőrétegnek emellett csúszásgátló hatása is van.

Használati utasítás:

1. Az alapfelületnek teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie.
2. Az új padlóragasztójának/habarcának és fugáinak teljesenszáradszáraznak kell lenniük. Ehhez általában 4–6 hét száradási idő szükséges.
3. A meglévő, még porózus padlóknak a tisztítás után alaposan ki kell száradniuk. Az esetleges padlófűtést a termékkel történő kezelés előtt legalább 12 órával ki kell kapcsolni.
4. A jó eloszlítás érdekében lehetőleg használjon felmosófejet (lásd a palack elülső oldalán található nyakcímkét). Használhat nem bolyhosodó, tiszta (konyhai) törölkendőt is, amelyet mopfej köré csavar. Durva felületen használjon festékhenger (anyaghengert), de kerülje a túlzott habképződést a felvitel közben.
5. Hígítsa a folyadékot 1:1 arányban hideg vízzel, majd öntse az oldatot a padlóra és nyomás nélkül oszlassa el egy felmosófejjel vagy hengerrel, a padlón mindig egy irányban haladva.
6. Ha a termék felszáradt (körülbelül 40 perc), akkor felvihet egy második réteget az elsőre merőleges irányban.
7. Az utolsó kezelés után körülbelül 3 órával a padlón már lehet közlekedni, és 3 nap elteltével teljesen kiszárad.

Kiadósság: $\pm 60\text{--}80\text{ m}^2/\text{liter/réteg}$.

Figyelem: Kizárólag beltéren alkalmazható. A termék nedves felületeken nem használható, például a fürdőszoba zuhanyzó részén.

Vigázat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó. Gyagytól óvja.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldáról

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban.
Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).



podlahy

padló

Ochranný film na přírodní kámen

Ochranný film na přírodní kameň

Védőréteg márványra és terméskőre



Ochrana | Védelem

P33

Chrání před škrtnami a opotřebením

Chrání pred škrtnami a opotrebením

Véd a foltok és a kopás ellen

HG Obj. číslo výrobku:
201100127
0520103210027 2601

Products and tips? See:

HG.EU

1000 ml e

CZ EUH208- Obsahuje Triisobutylfosfát, Kalafuna, fumarovaná, polymer s glycerolem, amonná sůl. Může vyvolat alergickou reakci.

P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje: <5% fosforečnany, neiontové povrchově aktivní látky; konzervační prostředek: Benzisothiazolinone

SK EUH208- Obsahuje Triizobutylfosfát, Kolofónia, fumarovaná, polymér s glycerolom, amónna soľ. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosahu detí. Obsahuje: <5% fosfáty, neiónové povrchovo aktívne látky; konzervačné činidlo: Benzisothiazolinone

HU EUH208- triizobutylfoszfátot, Gyanta, fumarált, polimer glicerinnel, ammóniumsó -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó. Tartalmaz: <5% foszfátok, nem ionos felületaktív anyagok; Tartósítószerrek: Benzisothiazolinone

Made in The Netherlands by
HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, The Netherlands,
Tel.: +31 36 54 94 700

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012

HG ochranný film na přírodní kámen (výrobek 33)

- dodává lesk
- chrání proti opotřebení a poškození vrchního nátěru

HG ochranný film na přírodní kámen je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím se horní vrstva přírodního kamene chrání proti opotřebení a poškození nebo narušení kyselým prostředím, jako jsou ovocné nápoje a víno. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

1. Podklad musí být naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu.
2. Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrdlé a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
3. Stávající podlahy musí být po očištění řádně suché. Případné podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením.
4. Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček), při nanášení válečkem se však vyhněte nadměrné tvorbě pěny.
5. Naředěte přípravek se studenou vodou v poměru 1:1, poté nalijte roztok na podlahu a naneste ho jedním směrem na podlahu bez vynaložení tlaku na leštič nebo váleček.
6. Jakmile přípravek uschne (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
7. Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zasklý.

Spotřeba: ± 60–80 m² z litru na jednu vrstvu.

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte na povrch ošetřený přípravkem *HG ochranná politura pro přírodní kámen (výrobek 35)*. Používejte pouze v interiéru. Tento výrobek není vhodný pro použití na mokřích površích, jako je například sprchový kout v koupelně. Obal odevzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777
Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na přírodní kameň (výrobek 33)

- dodává lesk
- chrání před opotřebením a poškozením vrchného náteru

HG ochranný film na přírodní kameň je tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vyschnutí vytvorí lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude vrchná vrstva prírodného kameňa chránená pred opotrebovaním a poškodením alebo naleptaním kyslým prostredím ako sú napríklad ovocné nápoje a víno. Tento ochranný film okrem toho vytvára aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu.
2. Lepidlo/malta a spoje nových podláh musia byť úplne vytvrdnuté a suché. Preto je potrebné nechať vytvrdnúť 4 – 6 týždňov.
3. Existujúce podlahy musia byť po vyčistení úplne vyschnuté. Prípadné podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produktom aspoň 12 hodín vypnuté.
4. Na správne nanesenie prostriedku použijete, pokiaľ je to možné, leštič na podlahy (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použijete čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo stierky. Na drsný podklad použijete maliarsky valček (valček z vlny), ale vyhnite sa nadmernej tvorbe peny počas nanášania valčekom.
5. Tekutinu zriedte v pomere 1:1 so studenou vodou, potom nalejte roztok na podlahu a rozotierajte ho jedným smerom bez vyvíjania tlaku leštič alebo valček.
6. Keď prípravok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
7. Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť podlahu opäť bežne používať a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotreba: ± 60 – 80 m² na liter na 1 vrstvu.

Upozornenie: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Nepoužíajte na povrchy ošetrené produktom *HG ochranná politúra na prírodný kameň (výrobek 35)*. Použíajte výlučne v interiéru. Tento produkt nie je vhodný na použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako je priestor sprchy v kúpeľni. Obal odovzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777
Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

