

HG impregnáló védőfolyadék terméskő lapokhoz (HG termék 13)

A HG "impregnáló védőfolyadék terméskő lapokhoz" speciális alapkezelés az (új) fényezetlen padlólapok vagy burkolólapok számára. Ez az egyedülálló termék megszünteti a szívó hatást, és megakadályozza a szennyeződés beivódását és a (zsír)foltok kialakulását anélkül, hogy rontaná a burkolólapok eredeti jellegét, vagy eltömitené a padló felületét. A termék nem tartalmaz szilikont, gyorsan szárad, és minden fajta porózus vagy kevésbé porózus járó- és burkolólaphoz használható. Mind beltéren, mind kültéren alkalmazható.

Használati utasítás:

- 1) Az alapfelületnek teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Az esetlegesen szükséges kezelésekre vonatkozóan: lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont.
- 2) Az új padló ragasztójának/habarcsának és fugáinak teljesen szilárdnak és száraznak kell lenniük. Ehhez általában 4-6 hét száradási idő szükséges.
- 3) A nem új padlókat a tisztítás után teljesen meg kell szárítani, ehhez legalább 3 napnyi idő szükséges. A nagyon porózus burkolólapok azonban, például a terra cotta, ennél több időt igényelhetnek a teljes kiszáradáshoz. Ezeknél a fajta burkolólapoknál azt ajánljuk, hogy legalább 1 hét időt hagyjon. Ha azonban a padló padlófűtéssel rendelkezik, amely be is van kapcsolva, akkor 24 órás száradási idő is elegendő. A padlófűtést legalább 12 órával a termékkel történő kezelés előtt ki kell kapcsolni.
- 4) A folyadékot hígítatlanul, lehetőleg festékhenger segítségével, egyenletesen és egy irányban haladva vigye fel a felületre.
- 5) Amennyiben a felvitelt követően 10 perccel azt tapasztalja, hogy néhány helyen még a burkolólapok felületén maradt a termék, tehát nem szívódott be, akkor azonnal, száraz és nem bolyhosodó ronggyal távolítsa el.
- 6) Nagyon porózus burkolólapok esetében egy második kezelés is ajánlatos. Az első kezelés után körülbelül 1 órával lehet felvinni ezt az esetleges második réteget.
- 7) Az utolsó kezelés után körülbelül 3 órával a padlóra már rá lehet lépni, az utolsó kezelés után 12 órával pedig a padló már teljes védelem alatt áll.

Kiadósság:

erősen porózus padlólapok: $\pm 10-20 \text{ m}^2$ kezelésenként.

Kevésbé porózus padlólapok: $\pm 20-40 \text{ m}^2$ kezelésenként

Karbantartás:

Lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont.

Figyelem:

Ezt a terméket nem szabad HG "impregnáló" termékkel keverni vagy azzal kombinálva használni.

Nem új padlóknál, amelyek korábban esetleg már átestek kezelésen, szintén lehet használni ezt a szert, de azt ajánljuk, először kis felületen tegyen próbát. Ezzel tudja meghatározni, milyen mennyiségű terméket kell felvinni a felületre; így megelőzheti, hogy túl sokat vigyen fel belőle, és később bajlódnia kelljen a felesleges anyag eltávolításával. A termékkel történő munka során ajánlatos alaposan szellőztetni, hogy ezzel is meggyorsítsa a száradást.