

HG parketa un koka grīdu aizsargslānis (HG produkts 51)

HG parketa un koka grīdu aizsargslānis ir ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu aizsargslāni. Tādā veidā rodas lakas kārtā, kas aizsargā parketu pret nolietojumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Turklāt šis aizsargslānis rada arī pretslidēšanas efektu.

Lietošanas instrukcija

- 1) Virsmai (arī ja parkets ir jauns) ir jābūt pilnīgi tīrai, bez taukiem un putekļiem. Notīriet iespējamās mazgāšanas, pulēšanas un polimēra kārtas. Ja nepieciešama šāda apstrāde, aplūkojiet HG parketa grīdu apstrādes tabulu, kas ir attēlota uz šā iepakojuma sāniem.
- 2) Lai produktu labāk uzklātu, vēlams izmantot pulēšanas aplikatoru (skatīt etiķeti šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru auduma gabalu, kas nepūkojas.
- 3) Izlejiet neatšķaidītu šķidrumu uz grīdas un nespiežot izlīdziniet to ar slotu vai suku grīdas šķiedru virzienā.
- 4) Aptuveni pēc 60 minūtēm, kad grīda ir nožuvusi, var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai.
- 5) Aptuveni pēc 1-2 stundām pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām grīda ir pilnībā nožuvusi.

Patēriņš: uz $\pm 40 \text{ m}^2$ 1 litrs līdzekļa vienai kārtai. **Apkope:** ar šo aizsargslāni pārklātas grīdas tīrīšanai izmantojiet HG parketa un koka grīdu mazgāšanas līdzekli (HG produkts 53). Aplūkojiet arī HG parketa grīdu apstrādes tabulu, kas ir attēlota uz šā iepakojuma sāniem.

Ieteikums: šis izstrādājums ir pieejams arī matētā veidā. Vietās, kur ir liels noslodze un līdz ar to aizsargslānis ir pakļauts lielākam nolietojumam, uz esošā aizsargslāņa ir iespējams viegli un ātri uzklāt jaunu aizsargslāni.

Uzmanību!

Lai uzklātu jaunu lakas kārtu, pirms atkārtotas izstrādājuma lietošanas ir jāgaida aptuveni septiņas dienas. Šo aizsargkārtu var arī droši lietot grīdām, kas pēc to uzstādīšanas nav pilnībā nolakotas, piemēram, lamināta vai finiera parketam. Tomēr, ja šādām grīdām zem virskārtas ir izmantoti kompozitmateriāli (piemēram, MDF vai HDF), lietot šo izstrādājumu nav ieteicams, jo kompozitmateriālu šuves var uzbrīst. Tāda veida grīdām ieteicams izmantot HG laminātam paredzētos izstrādājumus.

HG Защитная пленка для паркета с блеском (HG продукт 51)

HG "Защитная пленка для паркета с блеском" очень проста в применении, представляет собой жидкую эмульсию, которая после высыхания образует блестящее тончайшее, при этом весьма стойкое покрытие. Оно защищает лаковый слой паркета от износа, царапин и иных повреждений. Защитная пленка также имеет противоскользящий эффект.

Указания по применению:

- 1) Поверхность паркета, в том числе нового, полностью обезжирьте и удалите с нее пыль. При необходимости удалите старое восковое, полировочное или полимерное покрытие. Информация о дополнительной обработке: смотри таблицу применения средств для очистки HG на обратной стороне флакона.
- 2) Для равномерного распределения состава по желанию можно воспользоваться инструментом для нанесения покрытий (смотри этикетку на горлышке флакона на обороте флакона). При желании можно использовать также чистую, не содержащую волокон салфетку, накрученную на стержень.
- 3) Нанесите неразбавленное средство на пол и распределите без нажима инструментом для распределения покрытий или скребком по направлению текстуры древесины.
- 4) После высыхания продукта, примерно через 60 минут, перпендикулярно первому слою можно нанести повторный слой.
- 5) Через 1-2 часа после последней обработки на пол можно наступать, через 3 дня пол полностью затвердеет.

Расход: 40 м² на литр для каждого слоя. **Уход:** используйте для очистки пола с нанесенной пленкой средство HG "Очиститель для паркета с глянцем" (HG, продукт 53), смотри таблицу применения средств для очистки HG на обратной стороне флакона.

Совет: доступен также продукт для формирования матового покрытия. В местах с повышенной интенсивностью хождения защитная пленка наиболее подвержена износу – в таких местах без особых усилий может быть нанесено повторное покрытие пленкой. Основа в таких случаях предварительно обрабатывается

Внимание:

В случае обработки нового лакового покрытия выждать в течение 7 дней перед применением продукта. Эта защитная пленка также может быть легко использована для обработки полов с неполным лаковым покрытием после укладки, таких как ламель или накладной паркет. В случае если используемые для таких полов материалы под верхним слоем имеют составные компоненты (такие как древесно-волоконистая плита средней или высокой плотности), мы не рекомендуем использование данного продукта. В случае применения швы между композитными материалами могут вздуться. Для такого типа покрытий используйте продукты для ламината HG.