

## **HG Abrillantador Protector (HG producto 84)**

HG "Abrillantador Protector" es una emulsión líquida de polímeros, fácil de aplicar para todo tipo de suelos de terracota. Cuando está seca, esta emulsión forma una capa protectora extremadamente resistente, brillante y ultrafina, que ofrece protección contra manchas, suciedad y desgaste. Este producto asimismo da profundidad al color y la estructura de la baldosa, proporciona un efecto antideslizante, y si así lo desea, se puede retirar nuevamente.

**Modo de empleo:** 1) El suelo debe estar completamente limpio y libre de grasa y polvo. Para otros tratamientos que puedan necesitarse: Consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de terracota, en el lateral de este envase. 2) El pegamento o mortero y las juntas de los nuevos suelos deben estar completamente secos y endurecidos. Para ello deben dejarse de 4 a 6 semanas de secado. 3) Para los suelos existentes y aún porosos, deben estar secos tras la limpieza. La calefacción por el suelo se debe desactivar como mínimo 12 horas antes del tratamiento con este producto. 4) Los suelos nuevos se deben tratar previamente con HG "Protector Antimanchas" (HG producto 13). 5) No se debe agitar antes de su uso, y se debe aplicar preferiblemente con una mopa para encerar. Si se desea, también se puede utilizar una mopa colocando un paño limpio que no deje pelusa. 6) Vierta el líquido sobre el suelo y repártalo en franjas rectas en una sola dirección. No girar o frotar. 7) Cuando el producto se haya secado (tras aproximadamente 40 minutos), se puede aplicar una segunda capa perpendicularmente a la primera. 8) Tras el secado de la última capa aplicada, se puede andar sobre el suelo, con prudencia los primeros 3 días, porque la capa protectora se endurece completamente tras un período de 3 días. **Consumo:**  $\pm 40 \text{ m}^2$  por litro por capa. **Mantenimiento:** Para fregar periódicamente: HG "Limpiador Abrillantador uso diario" (HG producto 86). Consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de terracota, en el lateral de este envase. **Recomendación:** Para el mantenimiento periódico de la capa protectora se recomienda fregar el suelo 1x al mes con 50 ml del producto disueltos en medio cubo (5L) de agua. En lugares de mucho tránsito, donde la capa protectora sufre más desgaste, se puede aplicar simple y rápidamente, en determinados sitios, una capa protectora, si lo desea, en la capa protectora existente. En estos casos se debe limpiar el suelo previamente con HG "Limpiador Abrillantador uso diario" (HG producto 86), véase también la tabla de tratamientos de HG para suelos de terracota en el lateral de este envase. **Atención:** Este producto debe utilizarse únicamente en el interior de la casa, pero nunca en lugares donde haya humedad, como cuartos de baño. Conservar en un lugar libre de heladas.

## **HG Abrilhantador Protector (HG produto 84)**

HG "Abrilhantador Protector" é uma emulsão de polímero líquida de fácil aplicação para todos os tipos de soalhos de terracota. Após secagem esta emulsão forma um filme protector brilhante, muito fino mas muito forte, oferecendo assim protecção contra nódoas, sujidade e desgaste. Este produto também aprofunda a cor e estrutura do azulejo, tem um efeito anti-deslizante e se desejar, também é fácil de remover.

**Instruções de utilização:** 1) A superfície tem que estar completamente limpa, sem gorduras e sem pó. Para eventuais tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG soalhos de terracota no verso desta garrafa. 2) A cola/pasta e as juntas de soalhos novos têm que estar totalmente endurecidas e secas. O tempo de secagem é geralmente de 4 a 6 semanas. 3) Soalhos existentes ainda porosos têm que estar completamente secos após limpeza. Antes de proceder ao tratamento com este produto é necessário que os aquecimentos radiantes estejam desligados há mais de 12 horas. 4) Os soalhos novos devem ser pré-tratados com HG "Protector Anti-Manchas" (HG produto 13). 5) Não agitar antes de usar e de preferência aplicar com uma máquina separadora. Se desejar também pode usar um pano limpo que não largue pelo envolvido num puxador de água. 6) Derrame o líquido na superfície e espalhe o produto em faixas direitas numa só direção. Não rodar nem esfregar. 7) Quando o produto estiver seco (após aproximadamente 40 minutos) poderá ser aplicada uma segunda camada perpendicular à primeira. 8) Após secagem da última camada aplicada a superfície poderá ser novamente transitável, mas no entanto durante os primeiros 3 dias com algum cuidado visto o filme protector apenas estar completamente endurecido após 3 dias. **Quantidade de aplicação:**  $\pm 40 \text{ m}^2$  por litro e por camada. **Manutenção:** Para a limpeza regular: HG "Limpiador Abrilhantador uso diário" (HG produto 86). Consulte também a matriz de tratamento HG soalhos de terracota no verso desta garrafa. **DICA:** Para a manutenção regular do filme de protecção, aconselhamos que passe a esfregona 1 vez por mês pela superfície aplicando uma solução de 50 ml do produto em meio balde com água (5L). Em sítios onde se transita muito e a superfície sofrer mais desgaste pode, se necessário, aplicar de uma forma simples e rápida localmente um novo filme protetor por cima do filme existente. Nesses casos, limpe primeiro a superfície com HG "Limpiador Abrilhantador uso diário" (produto HG 86), veja também a matriz de tratamento HG soalhos de terracota no verso desta garrafa. **Atenção:** Este produto só pode ser aplicado no interior da casa, no entanto, não deverá ser aplicado em áreas húmidas, como por exemplo a casa de banho. Proteja contra temperaturas negativas.