

## **HG ochranný film bez lesku pro parketové podlahy** **(p.e. polish bez lesku) (HG výrobek 52)**

HG "ochranný film bez lesku pro parketové podlahy" (p.e. polish bez lesku) je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří matný a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je lakovaná vrstva plovoucí podlahy chráněna proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

### **Návod k použití:**

- 1) Podklad musí být i v případě nové plovoucí podlahy naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidla a polymerové vrstvy. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matice pro parketové podlahy na boční straně láhve.
- 2) Před použitím neprotřepávejte, ale láhev několikrát otočte, abyste obsah řádně promíchali bez vytvoření pěny.
- 3) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
- 4) Nalijte neředěný přípravek na podlahu a naneste ho ve směru vláken dřeva leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.
- 5) Jakmile přípravek uschne, přibližně po 60 minutách, můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 6) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

**Spotřeba:** ± 40 m<sup>2</sup> z litru na jednu vrstvu. **Údržba:** Na čištění podlahy ošetřené tímto ochranným filmem použijte HG "čistič pro parketové podlahy" (speciální čistič) (HG výrobek 54), viz také HG uživatelská matice pro parketové podlahy na boční straně této láhve.

**Tip:** Tento výrobek je rovněž v lesklé variantě. Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebení, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto případě nejprve očistíte přípravkem HG "čistič pro parketové podlahy" (speciální čistič) (HG výrobek 54). **Pozor:** U nových vrstev laku počkejte cca 7 dnů, než aplikujete tento prostředek. Tento ochranný film lze bez problémů použít i na podlahy, které nejsou po položení zcela nalakované, jako lamelové podlahy nebo dýhované podlahy. Pokud se u těchto podlah skládají použité materiály pod horní vrstvou ze složených materiálů (jako MDF nebo HDF), použití tohoto přípravku nedoporučujeme. Ve spojích totiž může způsobit nabobtnání složených materiálů. Pro takový druh podlah použijte přípravky HG pro laminátové podlahy.

## **HG ochranný film bez lesku na parketové podlahy** **(p.e. polish bez lesku) (HG výrobek 52)**

HG "ochranný film bez lesku na parketové podlahy" je tekutá polymérová emulze s velmi jednoduchým způsobem nanášení, která po vysušení vytvoří matující a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude lakovaná vrstva parkiet chráněna před opotřebením, škrabancami a jinými poškozeními. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protišmykový účinok.

### **Návod na použitie:**

- 1) Podklad musí byť aj pri nových parketách úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: pozrite si aj HG užívateľskú maticu na parketové podlahy na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pred použitím netrasťte, ale fľašku niekoľko krát prevráťte, aby ste jej obsah dobre premiešali bez vytvorenia peny.
- 3) Pre správne nanosenie prostriedku použite postup pre nanosenie (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky.
- 4) Nalejte nezriedenú tekutinu na dlážku a rozotrite ju bez toho, aby ste vyvíjali tlak na mop alebo na stierač, v smere vlákien drevokresby.
- 5) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu prične cez prvú vrstvu.
- 6) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlážke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

**Spotřeba:** ± 40 m<sup>2</sup> na liter na 1 vrstvu. **Údržba:** Pre čištění podlahy, ošetřené tímto ochranným filmem použijte HG "čistič na parketové podlahy" (HG výrobek 54), pozrite si aj HG uživatelskou maticu na parketové podlahy na boční straně této fľaše. **Tip:** Tento produkt je tiež dostupný vo variante dodávajúcim lesk. Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanosený film. Podklad v takých prípadoch najprv vyčistíte pomocou HG "čistič na parketové podlahy" (HG výrobek 54). **Upozornenie:** Pri nových lakovaných vrstvách počkajte asi 7 dní a potom naneste tento produkt. Tento ochranný film sa môže tiež bez problémov použiť na podlahy, ktoré po ich položení nie sú úplne zbavené laku, ako sú napríklad lamelové parkety alebo dýhové parkety. Ak však pri takýchto podlahách použité materiály pod vrchnou vrstvou pozostávajú zo zložených materiálov (ako je MDF alebo HDF), neodporúčame použitie tohto produktu. Môže to spôsobiť, konkrétne v spojoch, napučanie zložených materiálov. Pre tento druh podláh použite laminátové produkty HG.