

La tabla de tratamientos **HG** para suelos de piedra natural
Matriz de tratamiento de **HG** para pavimentos
de piedra natural

HG®

suelos

Protector piedra natural Protetor pedra natural



Proteger

P33

Protege de las manchas y el desgaste
Protege contra as manchas e o desgaste

1000 ml e

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Proteger del frío.
La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777
La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não guardar em local de frio intenso.
A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777
Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

ES EUH208- Contiene fosfato de triisobutilo, Colofonia, fumaratada, polímero con glicerol, sal de amonio. Puede provocar una reacción alérgica. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. Contiene: <5% fosfatos, tensioactivos no iónicos; agentes conservantes: Benzisothiazolinone

PT EUH208- Contém fosfato de triisobutilo, Colofônia, fumarada, polímero com glicerol, sal de amônio. Pode provocar uma reação alérgica. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre- lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250. Contém: <5% fosfatos, tensoactivos não iónicos; agentes conservantes: Benzisothiazolinone

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: TRNX-YJMY-6001-TYM1

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º,
08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044

Granito y otras piedras naturales resistentes a ácidos Granito e outras pedras naturais resistentes a ácidos		
Mármol, piedra azul belga y otras piedras naturales no resistentes a ácidos Mármore, pedra dura/azul e outras pedras naturais não resistentes a ácidos		
Tratamiento Tratamento		
Eliminación de restos de cemento Remover a camada de cimento	P31	P11
Protección/impermeabilización contra la impregnación de suciedad y manchas Proteger/impermeabilizar contra a penetração de sujidade e de nódoas	P32	P32
Protección de la superficie contra desgaste y desperfectos de la capa superior Proteger a superfície contra desgaste e deterioração da camada superficial	P33 P44	P33 P44
Limpieza periódica Limpar regularmente	P37	P37
Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da camada de protecção	P20 P40	P20 P40
Eliminación de manchas de aceite y grasa Remover nódoas de óleo e de gordura	P21 P42	P21
Eliminación de manchas de color Remover nódoas coloridas	P41	P41



0520101210030 2601

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU



HG Protector piedra natural (producto 33)

- Aporta brillo
- Protege contra el desgaste y el deterioro de la capa superior

HG Protector piedra natural es una emulsión de polímeros, líquida, muy fácil de aplicar, que forma una capa protectora, ultrafina, brillante y extremadamente resistente cuando se seca. De este modo se protege la capa superior de la piedra natural contra desgaste y desperfectos por ácidos como refrescos o vino. La capa protectora también proporciona un efecto antideslizante.

Modo de empleo: 1. El suelo debe estar completamente limpio y libre de grasa y polvo. Para tratamientos necesarios: consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de piedra natural, en el lateral de este envase. 2. El pegamento o mortero y las juntas de los suelos nuevos deben estar completamente secos y endurecidos. Para ello deben dejarse de 4 a 6 semanas de secado. 3. Los suelos existentes se deben dejar secar bien después de su limpieza. Si existe calefacción por suelo radiante, debe apagarse como mínimo 12 horas antes del tratamiento con este producto. 4. Utilice para esparcir correctamente el producto, una mopa de encerar (véase la etiqueta en el cuello frontal de la botella). Si se desea, también se puede utilizar una mopa colocando un paño limpio que no deje pelusa. Utilice en un suelo rugoso un rodillo para pintar (rodillo de piel natural), pero evite que se forme exceso de espuma durante la aplicación con el rodillo. 5. Diluya el líquido 1:1 con agua fría, vierta la solución en el suelo esparciéndolo, sin ejercer presión en la mopa para encerar o el rodillo, en una sola dirección. 6. Cuando el producto se haya secado (tras aproximadamente 40 minutos), se puede aplicar una segunda capa perpendicularmente a la primera. 7. Aproximadamente 3 horas después de la última aplicación, se puede andar sobre el suelo, y después de 3 días habrá endurecido completamente.

Consumo: ± 60 a 80 m^2 por litro por capa. **Atención:** Para suelos nuevos cuya porosidad no ha sido eliminada con un tratamiento de impregnación, se recomienda tratar el suelo primero con *HG Protector antimanchas piedra natural (producto 32)*. Esta capa protectora se puede eliminar fácilmente con *HG Limpiador extrafuerte piedra natural (producto 40)*. Consulte también la tabla de tratamientos HG para suelos de piedra natural, en el lateral de este envase. Sólo aplicar en interiores. Este producto no es apto para su aplicación en superficies húmedas, como la zona de la ducha del cuarto de baño.

HG Protetor pedra natural (produto 33)

- Dá brilho
- Protege contra desgaste e danos na camada superior

HG Protetor pedra natural é uma emulsão de polímero líquido de aplicação muito simples que após secagem forma um filme protector brilhante e fino mas muito forte. Assim a camada superficial da pedra natural é protegida contra desgaste e danos ou contra danificação por parte de ácidos como refrigerantes e vinho. Este filme protector também tem além disso um efeito anti-deslizante.

Instruções de utilização: 1. A superfície tem que estar completamente limpa, sem gorduras e sem pó. Para tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG para pavimentos em pedra natural no verso desta garrafa. 2. A cola/pasta e as juntas de pavimentos novos têm que estar totalmente endurecidas e secas. O tempo de secagem é geralmente 4 a 6 semanas. 3. Pavimentos já existentes têm que estar bem secos após limpeza. Antes de proceder ao tratamento com este produto é necessário que eventual aquecimento radiante de chão esteja desligado há mais de 12 horas. 4. Para uma boa distribuição use de preferência uma máquina separadora (veja o rótulo do gargalo na parte da frente desta garrafa). Se o desejar, também pode utilizar um pano limpo que não lague pelo envolvido num puxador de água. Em superfícies rugosas use um rolo (de pelo) de pintar, mas evite a formação excessiva de espuma durante a aplicação com o rolo de pintar. 5. Dilua o líquido 1:1 em água fria, derrame depois a solução sobre o chão e distribua-o, sem pressionar com a máquina separadora ou com o rolo de pintar, ao longo do chão numa só direção. 6. Quando o produto estiver seco (após aproximadamente 40 minutos) poderá ser aplicada uma segunda camada perpendicular à primeira. 7. A superfície estará transitável normalmente aproximadamente após 3 horas depois do último tratamento e estará completamente endurecida depois de 3 dias.

Quantidade de aplicação: ± 60 a 80 m^2 por litro por camada. **Atenção:** No caso de pavimentos novos dos quais a porosidade ainda não foi eliminada através de tratamento com um impregnador aconselha-se a primeiro tratar o chão com *HG Protetor anti-manchas pedra natural (produto 32)*. Este filme protector pode ser removido de maneira simples com *HG Limpiador extraforte pedra natural (produto 40)*. Consulte para tal também a matriz de tratamento HG para pavimentos em pedra natural no verso desta garrafa. Apenas utilizar dentro de casa. Este produto não deve ser utilizado em superfícies húmidas, como a zona do duche da casa de banho.

