

## HG Abrillantador Protector (HG producto 33)

HG "Abrillantador Protector" es una emulsión de polímeros, líquida, muy fácil de aplicar, que forma una capa protectora, ultrafina, brillante y extremadamente resistente cuando esté seca. De este modo se protege la capa superior de la piedra natural contra desgaste y desperfectos por ácidos como refrescos o vino. La capa protectora también proporciona un efecto antideslizante.

### Modo de empleo:

- 1) El suelo debe estar completamente limpio y libre de grasa y polvo. Para tratamientos necesarios: consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de piedra natural, en el lateral de este envase.
- 2) El pegamento o mortero y las juntas de los nuevos suelos deben estar completamente secos y endurecidos. Para ello deben dejarse de 4 a 6 semanas de secado.
- 3) Los suelos existentes se deben dejar secar bien después de su limpieza. Si existe calefacción por suelo radiante, debe apagarse como mínimo 12 horas antes del tratamiento con este producto.
- 4) Utilice para esparcir correctamente el producto, una mopa de encerar (véase la etiqueta en el cuello frontal de la botella). Si se desea, también se puede utilizar una mopa colocando un paño limpio que no deje pelusa. Utilice en un suelo rugoso un rodillo para pintar (rodillo de piel natural), pero evite que se forme espume con exceso durante la aplicación con el rodillo.
- 5) Diluya el líquido 1:1 con agua fría, vierta la solución en el suelo esparciéndolo, sin ejercer presión en la mopa para encerar o el rodillo, en una sola dirección.
- 6) Cuando el producto se haya secado (tras aproximadamente 40 minutos), se puede aplicar una segunda capa perpendicularmente a la primera.
- 7) Aproximadamente 3 horas después de la última aplicación, se puede andar sobre el suelo, y después de 3 días habrá endurecido completamente.

**Consumo:** ± 60 a 80 m<sup>2</sup> por litro por capa. **Mantenimiento:** Para fregar regularmente: HG "Limpiador Abrillantador uso diario" (HG producto 37). Consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de piedra natural, en el lateral de este envase. **Recomendación:** Este producto también está disponible en una variante mate.

**Atención:** Para suelos nuevos cuya porosidad no ha sido eliminada con un tratamiento de impregnación, se recomienda tratar el suelo primero con HG "Protector Antimanchas" (HG producto 32). Esta capa protectora se puede eliminar fácilmente con HG "Limpiador Profesional" (HG producto 40). Consulte también la tabla de tratamientos HG para suelos de piedra natural, en el lateral de este envase. Sólo aplicar en interiores. Este producto no es apto para su aplicación en superficies húmedas, como la zona de la ducha del cuarto de baño.

## HG Abrilhtantador Protector (HG produto 33)

HG "Abrilhtantador Protector" é uma emulsão de polímero líquido de aplicação muito simples que após secagem forma um filme protector brilhante e fino mas muito forte. Assim a camada superficial da pedra natural é protegida contra desgaste e danos ou contra danificação por parte de ácidos como refrigerantes e vinho. Este filme protector também tem além disso um efeito anti-deslizante.

### Instruções de utilização:

- 1) A superfície tem que estar completamente limpa, sem gorduras e sem pó. Para tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG para pavimentos em pedra natural no verso desta garrafa.
- 2) A cola/pasta e as juntas de pavimentos novos têm que estar totalmente endurecidas e secas. O tempo de secagem é geralmente 4 a 6 semanas.
- 3) Pavimentos já existentes têm que estar bem secos após limpeza. Antes de proceder ao tratamento com este produto é necessário que eventual aquecimento radiante de chão esteja desligado há mais de 12 horas.
- 4) Para uma boa distribuição use de preferência uma máquina separadora (veja o rótulo do gargalo na parte da frente desta garrafa). Se o desejar, também pode utilizar um pano limpo que não largue pelo envolvido num puxador de água. Em superfícies rugosas use um rolo (de pelo) de pintar, mas evite a formação excessiva de espuma durante a aplicação com o rolo de pintar.
- 5) Dilua o líquido 1:1 em água fria, derrame depois a solução sobre o chão e distribua-o, sem pressionar com a máquina separadora ou com o rolo de pintar, ao longo do chão numa só direção.
- 6) Quando o produto estiver seco (após aproximadamente 40 minutos) poderá ser aplicada uma segunda camada perpendicular à primeira.
- 7) A superfície estará transitável normalmente aproximadamente após 3 horas depois do último tratamento e estará completamente endurecida depois de 3 dias.

**Quantidade de aplicação:** ± 60 a 80 m<sup>2</sup> por litro por camada. **Manutenção:** Para a limpeza regular: HG "Limpiador Abrilhtantador uso diário" (HG produto 37). Consulte também a matriz de tratamento HG para pavimentos em pedra natural no verso desta garrafa. **Dica:** Este produto também se encontra disponível na variedade mate. **Atenção:** No caso de pavimentos novos dos quais a porosidade ainda não foi eliminada através de tratamento com um impregnador aconselha-se a primeiro tratar o chão com HG "Protector Anti-Manchas" (HG produto 32). Este filme protector pode ser removido de maneira simples com HG "Limpeza Profissional" (HG produto 40). Consulte para tal também a matriz de tratamento HG para pavimentos em pedra natural no verso desta garrafa. Apenas utilizar dentro de casa. Este produto não deve ser utilizado em superfícies húmidas, como a zona do duche da casa de banho.