

## HG ochranný film na dlažbu (výrobek 14)

### • dodáva hedvábný lesk

**HG ochranný film na dlažbu** je tekutá polymerová emulze, ktorá se snadno nanáší na všechny druhy podlahových dlaždiček, obkladaček a břidlice. Po zaschnutí vytváří tato emulze lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film, kterým poskytuje dlaždici ochranu proti skvrnám, nečistotám, poškrábání a únavě materiálu a přitom zároveň prohlubuje barvu a strukturu. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

#### Návod k použití:

1. Podklad musí být naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. 2. Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrdené a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů. 3. Stávající, půrovité podlahy musí být po očištění rádně suché. Podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením tímto přípravkem. 4. Půrovité podlahy nejprve ošetřete přípravkem **HG impregnační ochrana na dlažbu** (výrobek 13). 5. Před použitím neprotřepávejte a pokud možno přípravek nanášejte leštěcem na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stérky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček). 6. Nalijte přípravek na podlahu a rovnoměrně ho naneste do rovných pruhů v jednom směru. Nedrhnete ani neleštěte. 7. Jakmile přípravek uschně (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první. 8. Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

**Spotřeba:** ± 40 m<sup>2</sup> z litru na jednu vrstvu.

**Tip:** Pro pravidelné udržování ochranného filmu doporučujeme 1x měsíčně podlahu ošetřit roztokem z 50 ml (pol. šálku) přípravku v 5 l vody. Na místech, která jsou zatěžovaná chůzi a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebení, můžete v případě potřeby jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu.

**Pozor:** Tento výrobek používejte pouze v interiéru, ne však v místnostech, kde může být vlhko, jako je např. koupelna. Přírodní kámen s obsahem soli vápníku: viz naše řada přípravků HG na přírodní kámen.

## HG ochranný film na dlažbu (výrobek 14)

### • dodáva saténový lesk

**HG ochranný film na dlažbu** je tekutá polymérová emulzia, ktorá sa jednoducho nanáša na všetky druhy podlahových dlaždičiek, obkladačiek a bridlice. Po zaschnutí vytvorí táto emulzia lesklý a tenký, ale mimoriadne silný ochranný film, ktorý dlaždičiam poskytuje ochranu voči škvrnám, nečistotám, škrabancom a opotrebovaniu a popri tom zároveň zvýrazňuje farbu a štruktúru. Tento ochranný film okrem toho vytvára aj protišmykový účinok.

#### Návod na použitie:

1. Podklad musí byť úplne čistý, odmästený a bez prachu. 2. Lepidlo/malta a škáry u nových podlach musia byť úplne vytvrdenuté a suché. Preto je potrebné nechať vytvrdniť 4 – 6 týždňov. 3. Existujúce, pôrovité podlahy musia byť po výčistení dobre vysušené. Podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produkтом aspoň 12 hodín vypnuté. 4. Pôrovité podlahy je nevyhnutné najprv ošetriť prostredkom **HG impregnačná ochrana na dlažbu** (výrobok 13). 5. Pred použitím netraste a podľa možnosti naneste na zem mopom na umývanie dlažky (pozrite si tiež etiketu na prednej strane hrdla fláše). V prípade potreby použite čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo metly na stieranie dlažky. Na drsné povrhy používajte maliarsky valček (valček na nanášanie). 6. Nalejte tekutinu na dlažku a rozotrajte v rovných pásoch jedným smerom. Neotáčajte smer ani nedrhnite. 7. Keď výrobok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu krížom cez prvú vrstvu. 8. Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlažke opäť chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdenutá.

**Spotřeba:** ± 40 m<sup>2</sup> na literu na 1 vrstvu.

**Tip:** Pre pravidelnú údržbu ochranného filmu sa odporuča dlažku 1 x mesačne pretrrieť mopom, namočeným v roztoku 50 ml (polovica šálky) na pol vedra (5 l) vody. Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film.

**Pozor:** Tento produkt používajte len pre interiér, ale nie v priestoroch, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad kúpeľne. Přírodný kameň s obsahom soli vápníku: viz naše řada přípravků HG na přírodný kameň.