

HG parketa un koka grīdu aizsargslānis (produkts 51)

- aizsargā pret nolietošanos un skrāpējumiem

HG parketa un koka grīdu aizsargslānis ir ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu aizsargslāni. Tādā veidā rodas lakas kārtā, kas aizsargā parketu pret nolietojumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Turklat šis aizsargslānis rada arī pretslidēšanas efektu.

Lietošanas instrukcija: 1. Virsmai (arī ja parkets ir jauns) ir jābūt pilnīgi tīrai, bez taukiem un putekļiem. Notiriet iespējamās mazgāšanas, pulēšanas un polimēra kārtas. 2. Lai produktu labāk uzklātu, vēlams izmantot pulēšanas aplikatoru (skatīt etiketi šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru auduma gabalu, kas nepūkojas. 3. Izlejiet neatšķaidītu šķidrumu uz grīdas un nespiežot izlīdziniet to ar slotu vai suku grīdas šķiedru virzienā. 4. Aptuveni pēc 60 minūtēm, kad grīda ir nožuvusi, var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai. 5. Aptuveni pēc 1-2 stundām pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām grīda ir pilnībā nožuvusi.

Patēriņš: uz $\pm 40 \text{ m}^2$ 1 litrs līdzekļa vienai kārtai.

Ieteikums: Vietās, kur ir liela noslodze un līdz ar to aizsargslānis ir pakļauts lielākam nolietojumam, uz esošā aizsargslāņa ir iespējams viegli un ātri uzklāt jaunu aizsargslāni.

Uzmanību! Lai uzklātu jaunu lakas kārtu, pirms atkārtotas izstrādājuma lietošanas ir jāgaida aptuveni septīnas dienas. Šo aizsargkārtu var arī droši lietot grīdām, kas pēc to uzstādīšanas nav pilnībā nolakotas, piemēram, lamināta vai finiera parketam. Tomēr, ja šādām grīdām zem virskārtas ir izmantoti kompozītmateriāli (piemēram, MDF vai HDF), lietot šo izstrādājumu nav ieteicams, jo kompozītmateriālu šuves var uzbrīiest. Tāda veida grīdām ieteicams izmantot HG laminātam paredzētos izstrādājumus.

Uzmanību: Pudeli pārvadājiet un glabājiet vertikāli. Sargāt no sasalšanas. Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 36 54 94 777

Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

HG blīzgioji parketo apsauginē danga (produkts 51)

- saugo nuo dēvējimosi ir ībrēžimų

HG blīzgioji parketo apsauginē danga yra unikāli, lengval te pamā skystu polimeru emulsija, kuri išķījuvusi virsta itin plona, tačiau nepaprastai tvīrta ir blīzgla apsaugine plēvele. Šīs sluoksnis apsaugo parketo lakā nuo dēvējimosi, ībrēžimū ir kitokli paželdīmu. Plēvelē taip pat daro parketā neslidu.

Nurodymai: 1. Pavisīus, taip pat naujos grindys, turi būti visiškai švarus, be riebalu ir dulkiu. Pašalinkite senus vaško, poliravimo lako ir polimeru sluoksnis; 2. Apsauginē dangu geriausia tepti naudojant vaško aplikatoru, kad užteptumēte lygiai (žr. buteliuko priekyje, ant kaklelio, esančią etiketę). Taip pat galima naudoti švari (arbatos indū) pašluostē be pūķu, apvyniotā apie valytuvu su gumos sluoksniu; 3. Neskiesto skysčio užpilkite ant grindu ir tolygiai ištepkite pagal medienos plaušo kryptį nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvo su gumos sluoksniu; 4. Gaminui išķījuvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima kryžmai užtepti antrą; 5. Praējus maždaug 1-2 val. nuo paskutinio sluoksnio tepimo, ant grindu galima vaikščioti; gaminys visiškai sukietēja po 3 paru.

Dengimās: $\pm 40 \text{ m}^2$ naudojant vienā litrā gaminio vienam sluoksnui dengti.

Dēmesio: Prieš tepdami šī gaminij ant naujo lako sluoksnio, palaukite apie 7 paras. Apsauginē plēvelē taip pat galima tepti ant nevisiškai nulakuotu paklotu grindu, pavyzdžiui, laminato arba faneruoto parketo. Nerekomenduojame tepti šio gaminio ant tokiu grindu, jei viršutinis sluoksnis yra pagamintas iš kompozīcinių medžiagų (pvz., MDF ar HDF). Ties sudūrimais kompozīcīnēs medžiagos galī išsipūsti. Ant tokiu grindu tepkite laminatams skirtus HG gaminius.

Atsargībai: Buteliukā gabenkite ir saugokite pastatyta vertikālai. Saugoti nuo užšalimo.

Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapu +31 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu