

HG tabella relativa al trattamento
dei parquet

HG®

pavimenti

Trattamento	Parquets (laccati)
Proteggere la laccatura dall'usura	P51
Pulizia regolare	P53 P54
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P55

Protettivo per parquet



Proteggere

P51

Protegge dai graffi e dall'usura
Dona un aspetto satinato

1000 ml e

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirli in raccolta.	



0520001210008 2601

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

EUH208- Contiene fosfato di triisobutile, Colofonia, fumarato, polimero con glicerolo, sale di ammonio. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene: <5% fosfati, tensioattivi non ionici; agenti conservanti: Benzisothiazolinone

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda.
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: KWVU-UJDY-W005-AKVH

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG protettivo per parquet (prodotto 51)

- autolucidante
- protegge dall'usura e dai graffi

HG protettivo per parquet è una emulsione polimerica liquida molto facile da applicare che, una volta asciugata, crea una pellicola protettiva brillante e molto sottile ma di grande resistenza. Protegge lo strato laccato del parquet contro usura, graffi e altri danni. Questa pellicola protettiva offre inoltre una funzione antiscivolo.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e polvere, anche nei parquet nuovi. Rimuovere completamente i vecchi strati di cera, lucido e polimeri. Per gli eventuali trattamenti necessari si veda la tabella HG relativa al trattamento dei parquet sul lato di questa confezione.
2. Per distribuire il prodotto correttamente applicarlo con uno stendicera (si veda il collarino sul fronte di questa confezione). È eventualmente possibile utilizzare un panno pulito che non rilascia pelucchi avvolto intorno a uno spazzolone.
3. Versare il prodotto non diluito sul pavimento e distribuirlo senza esercitare pressione sullo stendicera o sullo spazzolone, procedendo in direzione delle venature del legno.
4. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 60 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
5. Il pavimento è calpestabile normalmente dopo circa 1-2 ore dall'ultimo trattamento e dopo 3 giorni il prodotto è completamente indurito.

Resa:

± 40 m² per litro per strato.

Suggerimento:

Nei punti soggetti a utilizzo intensivo e nei quali pertanto la pellicola protettiva è soggetta a una usura maggiore, se necessario applicare localmente, in maniera semplice e rapida, una nuova pellicola protettiva su quella esistente.

Attenzione:

In caso di strato laccato nuovo attendere 7 giorni prima di applicare il prodotto. Questo strato protettivo può essere utilizzato senza problemi su pavimenti che, una volta posati, non sono completamente laccati quali parquet lamellare o prefinito. Nel caso in cui, in tali pavimenti, al di sotto dello strato superiore fossero presenti materiali compositi (quali MDF o HDF), l'utilizzo del prodotto è sconsigliato. Si possono infatti verificare rigonfiamenti nelle giunture dei materiali compositi. Per tali tipi di pavimenti utilizzare prodotti HG per pavimenti laminati.

